

Verwendete Produkte

IMPLANTAT - Abutment aus Titan - Krone - Metall - Retentive Abutmentform - Seitenzahn - Vivaglass CEM

VivaglassCEM PL VivaglassCEM PL ist ein selbsthärtender, röntgenopaker Glasionomerzement mit hoher	WangareCDI R
OptraStick OptraStick	
Applikationsinstrument mit einer biegbaren Haftklebespitze	SCALE SECTION
Telio CS Inlay Temporäres lichthärtendes Füllungsmaterialien für tiefe, parallelwandige Inlaypräparationen und zum Verschluss von Implantatschrauben-Öffnungen	
OptraGate Dient der zirkulären Abhaltung von Lippen und Wangen sowie der relativen Trockenlegung	
Ivoclean Effektive und universelle Paste zur Reinigung der Klebeflächen von prothetischen Restaurationen nach der Einprobe	Invotesh Taylor
OptraPol OptraPol eignet sich sehr gut zum Finieren und Polieren aller gängigen Composite- Materialien in einem Schritt	
Cervitec Plus Der Schutzlack mit Chlorhexidin und Thymol schützt freiliegende Wurzeloberflächen und dient der Keimkontrolle	Contract



Flow Chart Vivaglass CEM

IMPLANTAT - Abutment aus Titan - Krone - Metall - Retentive Abutmentform - Seitenzahn - Vivaglass CEM

Ausgangssituation



Das Abutment ist eingeschraubt.

Einprobe der Restauration



Einprobe der definitiven Restauration. Jetzt kann die Farbwirkung, Passgenauigkeit und Okklusion der Restauration überprüft werden.


Reinigung und Verschluss des Schraubenkanals



Schraubenkanal mit Wasserspray gründlich abspülen und mit ölfreier Luft trocknen. Anschliessend den Schraubenkanal mittels Watte oder Schaumstoffpellet und **Telio CS Inlay** verschliessen. Danach ist eine sichere Trockenlegung des Operationsfeldes z.B. mit **OptraGate** unerlässlich. Auch ein Retraktionsfaden kann gelegt werden.




Oberflächenbehandlung der Restauration



Abstrahlen der inneren Restaurationsoberfläche gemäss Angaben des Herstellers der Restaurationsmaterialien.

Mischen und Applikation Vivaglass CEM



Vivaglass CEM Pulver + Flüssigkeit im Verhältnis 1:1 mischen.

Applikation Befestigungsmaterial in Restauration mittels Spatel oder Pinsel

6 Einsetzen der Restauration und Entfernung von überschüssigem Zement



Restauration in situ bringen und unter gleichbleibendem Druck fixieren/halten.



Nach vollständiger Aushärtung des Zementes sind die Zementüberschüsse z.B. mit einem Implantatscaler zu entfernen. Abbindezeit beträgt 4-6 Minuten.



Ausarbeitung der fertigen Restauration



Approximale Bereiche mit Finier- und Polierstreifen nacharbeiten. Okklusion und Funktionsbewegungen überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Restaurationsränder mit Polierern (z.B. **OptraPol**) oder Disks polieren.

8 Nachsorge



Gezielte Applikation einer dünnen Schicht **Cervitec Plus** mit Hilfe eines Vivadent Applikators oder Pinsels. Lack antrocknen lassen oder mit Luftbläser trocknen.